

OSKIN™ light

DESCRIPTION

OSKIN™ light est l'association d'une feuille TPO¹ lisse sur une mousse polyoléfine de 1 mm pour des procédés de moussage in situ IMG. Ce produit est une alternative aux feuilles compactes de 1,2 à 1,4 mm apportant des caractéristiques de légèreté, amélioration du toucher, auto-sécabilité pour des fonctions Airbag®.

PROCÉDÉS DE TRANSFORMATION

In-Mold Graining (IMG)

- Moussage in situ PU
- Thermogainage / affichage par adhesivage
- Injection basse pression

AVANTAGES

- > Réduction de poids par rapport à l'utilisation d'une feuille compact TPO (+ de 35%)
- > Amélioration du toucher orthogonal
- > Possibilité d'auto-sécabilité pour la fonction Airbag®
- > Bon comportement à basse température pour les tirs d'Airbag®
- > Large choix de coloris et maîtrise de la coloration
- > Possibilité d'obtenir des animations et aspects différents grâce à l'utilisation de divers matériaux (effets paillettes, translucide, grains, brillant)
- > Diversité des vernis et des substrats influençant le toucher
- > Compatibilité avec différentes technologies d'impression

APPLICATIONS

Tableaux de bord, panneaux de porte

GAMME

ÉPAISSEUR de l'enduction de surface (mm)	0.4 - 0.6
MOUSSE : Epaisseur (mm)	1
ÉPAISSEUR TOTALE (mm)	1.4 - 1.6
TEXTURE	Lisse

¹ Thermoplastique Polyoléfine

CHOMARAT

www.chomarat.com

CHOMARAT Textiles Industries

39 avenue de Chabannes
07160 Le Cheylard - FRANCE
Phone: +33 4 75 29 81 00
Fax: + 33 4 75 29 82 05

CHOMARAT North Africa

ZI de Grombalia
8030 Grombalia - TUNISIE
Phone: +216 722 55 412
Fax: +216 722 55 280

CHOMARAT North America

160 Alliance Boulevard
Williamston, SC 29697 - USA
Phone: +1 864 965 9497
Fax: +1 864 222 0832

CHOMARAT Engineered Textiles

36 Qingdao East Road - Taicang
215400, Jiangsu Province - PRC
Phone: +86 512 53737001
Fax: +86 512 53598908

Important: All properties are average values given for indication. Values are not intended for use as a specification. Information given in this document is based on the present knowledge of the technical properties of our product. All information is believed to be accurate but is given without acceptance of liability. Users should make their own assessment of the suitability of any product for the purposes required. Information contained in the present document refers to the product specifically indicated and cannot be valid in combination with other products. All sales are subject to our standard terms of sale which include limitations on liability and other important terms.